

Austrotherm Umkehrdachvlies WA



Hochdiffusionsoffene, wasserabweisende Trennlage für die Anwendung im Umkehrdach im System

► Entfall Δ -U-Zuschlag nach Systemklärung

Anwendung: Hochdiffusionsoffene, wasserabweisende Trennlage für die Anwendung im Umkehrdach

Lieferform: Rollenabmessungen: **3,00 m x 50,00 m**
Lieferdicken: 0,68 mm

Techn. Daten:

Farbe:	grau
Flächengewicht:	120g/m ² ±10
Brandverhalten:	E
sd-Wert nach EN ISO 12572:	0,040 m (-0,010m / + 0,040)
Freibewitterungszeit:	2 Monate
Temperatureinsatzbereich:	-40°C bis +80°C
Kaltbiegeverhalten:	-40°C
Widerstand gegen Wasserdurchgang:	W1
Wasserdichtheit nach EN 20811:	dicht bis > 300cm Wassersäule
Höchstzugkraft	300N/5cm -30/+40
(DIN 12311-1: MC / CD)	230N/5cm -40/+30
Dehnung:	100% -20/+20
(DIN 12311-1: MC / CD)	110% -20/+20
Weiterreißwiderstand	210N -20/+30
(DIN 12311-1: MC / CD)	190N -30/+30
Maßhaltigkeit:	< 1%
Erhöhte Anforderung zum Alterungstest:	80°C

Verarbeitung: Max. Anwendungsgrenztemperatur: 80°C

Entwicklung und Anwendungstechnik
Bearbeitung: 12/2023 DBA

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.